

## HUILE DE TUNG OU HUILE D'ABRASIN

### DESCRIPTION

L'huile d'abrasin (ou huile de tung) pure est un produit de finition qui donne un fini solide, flexible et hautement résistant à l'eau, à l'alcool et aux alcalis. L'huile d'abrasin pénètre bien le bois et donne un fini mat transparent qui ne jaunit pas avec le temps. L'huile d'abrasin est la plus siccatrice parmi les huiles végétales et elle ne fonce pas le bois durant et après son séchage. L'huile d'abrasin construit et consolide rapidement la surface du bois. L'huile d'abrasin est souvent utilisée pour la finition des surfaces en contact avec des aliments telles que comptoirs et planches à découper ainsi que pour les jouets, meubles, planchers, portes et boiseries. L'huile d'abrasin pure Artdec.ca est 100% naturelle, non-polymérisé, est non toxique et ne contient aucun additif ou produit pétrolier et aucun c.o.v. L'huile d'abrasin peut aussi être utilisée en application extérieure et peut être appliquée sur le métal pour prévenir la rouille ainsi que sur la pierre.

### UTILISATION

Le bois doit être correctement sablé. La surface doit être dépoussiérée pour enlever toutes les particules libres. L'huile d'abrasin peut être appliquée sans l'utilisation de teinture mais si vous désirez colorer le bois, utiliser seulement des teintures à base d'eau, hydroalcooliques ou à l'alcool avant d'appliquer l'huile d'abrasin. Appliquer la teinture au besoin. Après séchage complet de la teinture, sabler légèrement la surface avec une laine d'acier # 000 ou # 000000, la surface doit être douce au toucher. Appliquer la première couche d'huile. Comme l'huile peut faire relever la fibre du bois, pour éviter le soulèvement du grain, mouiller la surface avec de l'eau et, une fois la surface sèche, sabler légèrement au papier 220. Vous pouvez également appliquer la première couche d'huile sans mouiller le bois et sabler une fois sec avec un papier 320 ou une laine d'acier # 000.

## HUILE DANOISE - DANOIL

### DESCRIPTION

L'huile danoise est un mélange d'huiles naturelles, de vernis et de solvant utilisé pour la restauration et la finition de meubles, boiseries et planchers en bois. L'huile danoise offre un fini satiné, capable de régénérer rapidement les laques et vernis. L'huile danoise ne produit pas d'accumulation de gomme sur les surfaces à des températures chaudes.

### UTILISATION

Sur le bois bien sablé et parfaitement nettoyé de sa poussière, appliquer l'huile danoise. L'application peut être faite au rouleau, au pinceau ou au chiffon. Quelle que soit la méthode suivie, il faut bien "faire pénétrer" l'huile, c'est-à-dire l'étendre généreusement et frotter dans tous les sens du bois. Après 45 à 60 minutes, enlever tout l'excès éventuel d'huile avec un chiffon; attention de ne pas laisser de traînées d'huile humide, l'huile laissée en surface du bois ne séchera pas. Le résultat sera un fini mat satiné. Pour un fini satiné, à 24 heures d'intervalles, procéder à l'application d'une seconde couche en procédant de la même façon que mentionnée ci-haut. L'application de couches subséquentes améliorera le fini et le lustre.

Pour la restauration des vernis et laques, il suffit d'appliquer généreusement l'huile danoise et d'attendre 60 minutes avant d'essuyer le surplus, répéter de 2 à 3 fois l'opération pour obtenir un fini satiné et glacé.

Recouvrement: 125 à 200 pieds carrés / 946 ml

Avertissement: L'huile danoise doit être bien mélangée avant l'application. Il est conseillé d'acclimater et d'appliquer l'huile danoise à une température ambiante non inférieure à +15°C. Pendant l'application, il est de règle de ne pas fumer et d'aérer suffisamment les locaux.

Usage et entretien des bois imprégnés à l'huile danoise: Pour l'entretien de votre bois, utiliser une vadrouille ou un chiffon humide, ne pas utiliser des produits d'entretien domestiques. Les planchers huilés à l'huile danoise doivent être huilés tous les 2 à 3 ans.

IMPORTANT - Après l'emploi, les chiffons et les papiers imprégnés des produits doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion. Ne pas jeter de résidus dans la nature ou les égouts !

## HUILE DE CHANVRE - ÉCOLO

### DESCRIPTION

L'huile de chanvre est adaptée pour la finition des boiseries, lambris et meubles décoratifs ainsi que pour la finition des jouets d'enfants et surfaces en bois qui sont en contact avec la nourriture. L'huile de chanvre est une huile pour la finition du bois 100% naturelle, non toxique, sans composé organique volatil (COV) et sans produit pétrolier. Après l'application de plusieurs couches, elle imperméabilise le bois et ne laisse aucune pellicule de surface. L'huile de chanvre peut être appliquée sur la peinture au lait comme protection.

### UTILISATION - BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

Le bois à traiter doit être bien poncé, sec et propre. Appliquer une généreuse couche d'huile de chanvre. Attendre de 20 à 30 minutes, le temps qu'apparaissent des zones sèches qui ont absorbé l'huile. Faire une nouvelle application jusqu'à ce que la surface soit complètement saturée. Après 60 minutes, essuyer complètement l'excédent. Sur les bois nus ou teints, un minimum de 2 à 4 couches sera nécessaire pour obtenir une excellente protection. Pour **raviver un ancien fini** à l'huile devenu terne, appliquer une très mince couche d'huile et laisser sécher 24 heures. En extérieur, elle protège le bois des intempéries. Ne pas utiliser dans les zones ombragées.

### ENTRETIEN

Appliquer une mince couche d'huile tous les deux ans ou lorsque le fini devient terne. Pour enlever les égratignures, il suffit de poncer très légèrement avec un papier abrasif (grain 320) ou une laine d'acier # 000 et d'appliquer une très mince couche. Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager sur vos finis à l'huile.

Nettoyer avec le savon noir.

Données de rendement : Couvre de 125 à 200 pieds carrés / litre.



## HUILE DE FINITION - SECONDO

### DESCRIPTION

Secondo est une huile de finition naturelle pour planchers en bois. L'huile de finition Secondo doit être appliquée 24 heures après l'application de l'huile d'imprégnation Uno. L'huile de finition Secondo donne un fini satiné, et riche en résines naturelles qui a l'avantage d'offrir une résistance très élevée au piétinement et à l'usure, tout en conservant l'aspect naturel du bois.

### UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi.

L'application d'huile « Secondo » doit impérativement être précédée par l'application d'huile « Uno ». Le bois à traiter doit être parfaitement exempt de poussière. L'application peut être faite au rouleau applicateur (5mm), au chiffon ou au pinceau. Appliquer « Secondo » en couche mince, le plus uniformément possible. Après 5 à 15 minutes, frotter toute la surface avec un chiffon pour enlever les excès d'huile. Laisser sécher pendant 24 heures. Il est recommandé d'appliquer 2 couches de « Secondo ». Après 24 heures, on peut marcher sur le sol avec précaution. Attendre 7 jours avant de déposer des meubles lourds, de soumettre le plancher à l'usure normale et de procéder à l'entretien régulier.

Il est possible d'appliquer seulement 2 couches de Secondo (sans l'application d'Uno) pour des finis incolores.

Pour l'application sur les meubles et boiseries, il est recommandé de poncer à la laine d'acier 000 entre chaque couche de « Secondo ».

Données de rendement : Couvre de 140 à 200 pieds carrés / litres.

Avertissement : Il est conseillé d'acclimater et d'appliquer le produit à une température ambiante supérieure à 15° C (59° F). Durant les périodes chaudes et humides, il peut être nécessaire de diluer votre huile de finition, pour ce faire, utiliser le diluant « Linola » pour un apport maximum de 15 % par volume.

Pour l'entretien courant, utiliser de l'eau tiède ou le savon écologique « Détéra ». Ne jamais utiliser d'autres produits d'entretien ménager pour nettoyer vos bois huilés. Une à deux fois par année, il est conseillé de protéger vos bois huilés avec le protecteur Derga, fabriqué à base d'huiles et de cires naturelles.

### IMPORTANT

Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés d'huile doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion.

Conserver dans un endroit sec et frais.

COMPOSITION : huile de lin, huile de bois de Chine (abrasin), huile de carthame, cire végétale et isoparaffine.

## HUILE DE LIN DOUBLEMENT BOUILLIE - SERICO

### DESCRIPTION

Huile de lin pâle doublement bouillie est idéale pour rafraîchir les meubles, poutres, boiseries et planchers finis à l'huile de lin. L'huile de lin peut donner assez rapidement aux bois blancs neufs (pin, épinette, merisier, frêne) une teinte de bois vieilli (ambré). L'huile de lin peut être utilisée comme scellant avant une application de cire ou gomme laque. Beaucoup de meubles, planchers et boiseries antiques québécoises de fabrication artisanale ont été finis à l'huile de lin.

### UTILISATION - BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

Le bois à traiter doit être bien poncé, sec et propre. L'application peut être faite au pinceau, au rouleau ou au tampon. Quelle que soit la méthode utilisée, il faut bien "faire pénétrer" l'huile, c'est-à-dire l'étendre généreusement et frotter dans tous les sens du bois.

Après 30 minutes, enlever tout excès éventuel d'huile avec un chiffon; attention de ne pas laisser de traînées d'huile humide. Attention: l'huile laissée en surface du bois deviendra collante. Le résultat sera un fini mat satiné. Pour un fini plus brillant, à 24 heures d'intervalles, procéder à l'application d'une seconde couche en procédant de la même façon que mentionnée ci-haut. Si vous souhaitez teindre votre bois, utiliser des teintures à l'alcool ou hydro alcoolique. Pour le nettoyage des outils, utiliser de l'essence minérale.

Il est conseillé d'acclimater et d'appliquer le produit à une température ambiante supérieure à 15° C (59° F).

### ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager contenant des solvants ou autres produits chimiques sur vos finis à l'huile.

Données de rendement : 60 à 85 p.c./ 500 ml; 120 à 170 p.c./946 ml; 480 à 680 p.c./3.78 L

Conserver dans un endroit sec et frais.

**IMPORTANT** - Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés d'huile doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion.

## HUILE D'IMPRÉGNATION - UNO

### DESCRIPTION

Uno est une huile d'imprégnation naturelle pour plancher en bois, disponible en 14 couleurs, l'huile d'imprégnation Uno cristallise dans le bois comme le ferait un vernis sans créer de pellicule en surface du bois. L'application de Uno doit être suivie par une application d'huile de finition Secondo.

### UTILISATION

L'application d'huile Uno doit impérativement être suivie par une application d'huile Secondo. Le bois à traiter doit être poncé au papier abrasif, grosseur de grains 100 ou 120 (un ponçage trop fin risquerait de diminuer l'imprégnation), et doit être parfaitement exempt de poussière. L'application peut être faite au rouleau applicateur (5mm), au chiffon ou au pinceau. Appliquer Uno en couche mince, le plus uniformément possible. Important : après 5 à 15 minutes, frotter toute la surface avec un chiffon pour enlever l'excès d'huile. Pour obtenir une teinte plus foncée, il est possible d'appliquer 2 couches d'huile d'imprégnation Uno. Attendre 24 heures avant de compléter le traitement avec l'huile de finition Secondo.

Pour une application sur du bois d'érable, il est nécessaire de mouiller le bois après le ponçage. Attendre le séchage complet (environ 2 heures) et effectuer un second ponçage léger au papier abrasif, grosseur de grains 220.

Les huiles naturelles Uno et Secondo peuvent très bien être appliquées sur les boiseries et meubles en bois.

Données de rendement : 1 litre couvre 125 à 200 pieds carrés.

### COMPOSITION

Huile de lin, huile de bois de Chine (abrasin), huile de carthame et isoparrafine. Peut contenir des oxydes de fer pour la coloration.

### IMPORTANT

Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés d'huile doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion.